



H S H O L Z E X P O R T S C H U S T E R

Gesellschaft m.b.H.

Technisches Datenblatt PELLET **COMBUSTICK**

Länge:	von 10 bis 30 mm. (durchschn. 24 mm.)
Durchmesser:	6 mm.
Zusammensetzung:	ohne Rinde
Heizwert:	ca. 5 kWh/kg
Restfeuchte:	< 8%
Dichte:	650 kg/mst
Aschegehalt:	< 0,6%
Verpackung:	Säcke zu 15 kg. 66 oder 70 Säcke/Palette.
Zertifizierungen:	EN plus A1 AT 322 - DIN plus 7A134
Rohmaterial:	Nadelschnittholz: Fichte / Tanne / Kiefer
Herkunft:	E.U.



Reg. n. 7A134

