



H S H O L Z E X P O R T S C H U S T E R

Gesellschaft m.b.H.

Technisches Datenblatt PELLET **WOODY**

Länge:	3,15 < L ≤ 40 mm.
Durchmesser:	6 ± 1 mm.
Mechanische Festigkeit:	≥ 98,5% (bei Beladung an der Produktionsanlage), (im Anlieferungszustand)
Heizwert:	≥ 4,9
Wassergehalt:	≤ 8%
Schüttdichte:	600 ≤ Schüttdichte ≤ 750 kg/m³ (im Anlieferungszustand)
Aschegehalt:	≤ 0,5 m-% (Wassertfrei)
Verpackung:	Säcke zu 15 kg. 66 Säcke/Palette.
Zertifizierungen:	EN plus A1 AT 322 - DIN plus 7A134
Rohmaterial:	Nadelschnittholz: Fichte / Tanne
Herkunft:	E.U.



Reg. n. 7A134



AT 322



A-6020 INNSBRUCK, MAGTSTRASSE 4A. TELEFON (0512) 22560, FAX (0512) 225607

info@schuster-holz.at, www.schuster-holz.at